



## TEINTURE À L'HUILE



### Description du produit :

Mise en teinte transparente ou soutenue pour tous les types de sols en bois et surfaces de meubles. Micro-poreuse, elle ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas.

### Domaine d'application :

La Teinture à l'Huile Osmo est idéale pour une coloration de fond de tous les sols en bois comme les parquets en bois massif, les planchers, l'OSB et les sols en liège tout comme les escaliers et les surfaces de meubles.

### Composition :

À base d'huiles naturelles végétales, pigments d'oxyde de fer et organiques, dioxyde de titane (pigment blanc), siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé (sans benzène). Valeur limite pour ce produit (cat A / i) : 500 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g / l COV. Documentation détaillée disponible sur demande.

### Propriétés physiques :

Poids spécifique : 0,9-1,15 g/cm<sup>3</sup>  
Odeur : faible/légère, inodore après séchage  
Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719  
Valeur pH : pas nécessaire

### Durée de stockage :

5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

### Préparation :

La surface en bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité max. de 18%). La Teinture à l'Huile est prête à l'emploi. Veillez à bien remuer avant application. Porter un masque à poussières en cas de ponçage.

Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

### Application :

Teinte transparente : Appliquer le produit en couche très fine dans le sens du bois à l'aide d'une brosse à parquets, puis étaler le produit à l'aide d'une monobrosse et d'un pad blanc. Laisser sécher env. 12 heures en assurant une bonne aération.  
Teinte soutenue : Si une teinte plus soutenue est souhaitée, appliquer le produit dans le sens du bois en veillant à bien l'étaler à l'aide d'un rouleau. Si une teinte encore plus soutenue est souhaitée il est possible d'appliquer une 2ème couche très fine avec le rouleau, la brosse pour parquets ou la spatule puis faire pénétrer le produit avec le Pad. Dans tous les cas de figure nous conseillons d'appliquer une couche finale d'Huile-Cire incolore Osmo.

### Nettoyage des Outils :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).

### Séchage :

Env. 12 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité



élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

#### Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 24-48 m<sup>2</sup>/l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

#### Conseil :

Teinte 3501 Blanc : en raison de sa fragilité nous déconseillons une surface opaque blanche pour parquets. En couche de finition nous conseillons l'application d'une Huile-Cire pigmentée 3040 ou 3240 (Blanc transparent).  
Teinte 3519 Natural : pour cette teinte nous conseillons d'appliquer une couche très fine à l'aide de la brosse pour parquets. Puis après séchage, appliquer une Huile-Cire incolore Osmo en couche de finition. La surface en bois conserve son aspect naturel : pas d'effet mouillé permanent. Sur des essences de bois rouge/foncé, la finition laisse un voile blanc.

#### Avis de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Attention : laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement les récipients vides.

#### Teintes :

3501 Blanc  
3512 gris argent  
3514 Graphite  
3516 Jatoba  
3518 gris clair  
3519 natural  
3541 Havane  
3543 cognac  
3564 tabac  
3590 noir

#### Conditionnement :

0,5 l ; 1,0 l ; 2,5 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 12/20